

**UNIWELD IND. DE ELETRODOS LTDA**

End.: Al. XV de Dezembro, 1788 - Tanque do Moinho
CEP: 12910-691 - Bragança Paulista - São Paulo - Brasil
Fone: #55 11 4035-8877 - Fax: #55 11 46032511
E-mail: uniweld@uniweld.com.br
Site: www.uniweld.com.br

Ligue Uniweld**(11) 4035-8877**uniweld@uniweld.com.br

DENOMINAÇÃO COMERCIAL: ESSEN AG 630
NORMA: PRODUTO ESPECIAL

Revisão:01
Data: 04/2019

Característica Química do Metal Depositado	Ag 29 a 31 %	Cu 26 a 28 %	Zn 20 a 22 %	Cd Restante
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

CAMPO DE APLICAÇÃO

É uma vareta especial a base de prata, para brasagem de materiais ferrosos e não ferrosos, fazer a utilização de fluxo na maioria dos materiais, com elevada capilaridade a brasagem a baixa temperatura, indicada para aço, aço cromo, aço inoxidável, níquel, alpaca, tombac, kanthal, cobre, latão, bronze alumínio, prata, ouro, diamante, etc, utilizado nas indústria eletrônica, refrigeração, equipamentos hospitalares, em perfis finos, tubos de cobre, ar condicionado, aplicado na indústria em geral, atenção ligas que contem cádmio não devem ser utilizados em tubulações ou quaisquer o transporte de armazenamento que entrarão em contato com produtos alimentícios.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Temperatura de Fusão: 680 °C

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Soldagem: Oxiacetilenico (Maçarico)

Posição de solda: Plana

Vareta (mm)	Ø 1,00 X 500	Ø 1,20 X 500	Ø 1,60 X 500	Ø 2,50 X 500	Ø 3,20X500
Embalagem (kg)	1	1	1	1	1
Carretel (mm)	Ø 0,80	Ø 1,00			
Embalagem (kg)	1	1			

TÉCNICA DE SOLDAGEM

Limpe a área que será soldado, removendo todos os vestígios de contaminação, verificar a vareta adequada para o diâmetro a ser soldado é essencial que o comprimento do arco seja mantido sempre curto não sobrecarregando a chama, utilize a vareta bem seca.