



UNIWELD IND. DE ELETRODOS LTDA

Dirección: Al. XV de Dezembro, 1788 - Tanque do Moinho
 CEP: 12910-691 - Bragança Paulista - São Paulo - Brasil
 Telefono: 55 11 4035-8877 - Fax: 55 11 4603-2511
 E-mail: uniweld@uniweld.com.br
 Site: www.uniweld.com.br

Llame a Uniweld

(55) 11 4035-8877

NOMBRE COMERCIAL: ESSEN VC 131
ESTÁNDAR: PRODUCTO ESPECIAL

Revisión: 02
Fecha: 04/2019

Característica química del metal depositado	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Ti
	0,20 a 2,40%	0,30 a 3,00%	1,50% Max.	8,00 a 14,00%	0,60% Max.	0,50% Max.	0,20% Max.	0,030% Max.

ÁMBITO	Es una varilla especial para la soldadura de acero excelente resistencia a la herramienta de abrasión adecuado para troqueles de corte de revestimiento, placas de corte cuchillos, troqueles para el corte de precisión, herramientas para el prensado de guías para máquinas herramientas, moldes de cerámica y otras partes requiere la máxima resistencia a la abrasión y retención de corte.				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Es un palo que cuenta con la capacidad de soldadura fácil, arco estable con una buena tasa de deposición y el flujo del material, de excelente calidad y acabado y con la obtención de cordones perfectos.				
PROPIEDADES MECÁNICAS	dureza: ≥ 55 HRC				
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	Tipo de corriente utilizada: CC +				
	Posición de soldadura: piso				
	Diámetro (mm)	Ø 1,00 X 1000	Ø 1,20 X 1000	Ø 1,60 X 1000	X1000 Ø2,40
	Embalajes (kg)	1	1	1	1